CINTAS DE ASBESTO

MiC

MATRIZ TAMPICO
Tels. (833) 227 56 56 al 58,
(833) 227 58 79 al 80,
(833) 227 48 00
ventas@matindceta.com

www.matindceta.com

SUCURSAL COATZACOALCOS
Tel: (921) 212 15 45
ventascoatza@matindceta.com

SUCURSAL CENTRO
Tel: (442) 210 68 55
ventasqro@matindceta.com

CINTA DE ASBESTO

ASBESTO AA

FAMILIA DE FIBRA	CONSTRUCCIÓN
ASBESTO AA	Pie = 10 Hilos/Pulg. Trama = 7 Hilos/Pulg.

TEMPERATURA DE SERVICIO	RESISTENCIA A LA TENSIÓN
320° C temperatura Constante 410° C temperatura intermitente	Pie = 460 Lbs/Pulg.2 Trama = 420 Lbs/Pulg.2

La cinta de asbesto una cinta 97% Asbesto y 3% algodón,resistente a las altas temperaturas Recomendada para aislar tuberias y sellar rebordes en hornos, calderas, bridas, etc.

RANGO PH	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (K)
Resisitente a los productos derivados del petroleo	

USOS EN:	BENEFICIOS
O Aislar tuberias	O Sella gases calientes
O Empaques y juntas	O Recomendada para aplicaciones extremas en ambientes con altas temperaturas.
O Protección Térmica	O Resiste la exposicion al medio ambiente
O Sella rebordes de puertas en hornos, calderas, bridas vulcanizadoras, autoclaves etc.	O No contiene aglomerantes o sellantes

MEDIDAS Y EMBALAJE

Espesores manejados: 1/16", 1/8",
Ancho estándar: 1", 2", 3", 4".
Longitud: 30 mts.

PESOS APROXIMADOS

10%

Espesor	Ancho			
	1"	2"	3"	4"
1/8"	1,315	2.8	4,325	5,533
1/16"	.825	1.7	2,400	3,220

RULON® Yale® HOISTS MELDIN® perma® Lubrication Systems BELZONA® Repair • Protect • Improve WILFLEY® HEAVY DUTY CENTRIFUGAL PUMPS Flexitallic®

MATERIALES INDUSTRIALES CETA S.A. DE C.V.

WWW.MATINDCETA.COM

Matriz Tampico	Suc. Coatza	Suc. Centro
833 227 56 56 833 227 56 57 833 227 56 58 833 227 58 79 833 227 58 80 833 227 48 00	921 212 15 45	442 210 68 55
ventas@matindceta.com	ventascoatza@matindceta.com	ventasqro@matindceta.com

RULON® Yale® HOISTS MELDIN® perma® Lubrication Systems BELZONA® Repair • Protect • Improve WILFLEY® HEAVY DUTY CENTRIFUGAL PUMPS Flexitallic®